

HIGH TACK Plintenkit Mac Lean Products

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Een professionele, elastische, overschilderbare montagelijm op basis van MSP met een hoge aanvangskleefkracht.

TOEPASSING:

HIGH TACK 3X is een hoogwaardig product voor structurele verlijming van bijvoorbeeld platen, plinten, panelen voor wanden, vloeren, plafonds, enz. Stempelen of klemmen is in de meeste gevallen niet nodig. Verlijming van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden. Binnen en buiten toepasbaar zonder randzone vervuiling. Overschilderbaar met de meeste soorten

acryllatex- en alkydverf. Verlijmen van gips, glas, spiegels, vele kunststoffen (acrylaat), (natuur-) steen, beton, hout en vele metalen op diverse ondergronden en onderling.

Voorbeelden: Wandbekleding, plafondpanelen, isolatiepanelen (steenwol, schuimen, pur, ps, etc), bouwconstructies, ornamenten, lijsten, dorpels, vensterbanken, plinten, lijsten, dakelementen en gevelementen.

VERWERKING:

Bewerking ondergrond: de ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij zijn.

Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon.

Gereedschap: spuitkoker met hand- of luchtkitspuit verwerken.

Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen, dotten of vol vlak. Aandrukken (zo nodig fixeren) en laten uitharden. Niet verwerken beneden +5°C.

EIGENSCHAPPEN:

Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +100°C.

Vocht- en vorstbestendigheid: goed.

Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen alle weersinvloeden, UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten.

Overschilderbaarheid: goed.

Elasticiteit: blijvend elastisch.

TECHNISCHE INFORMATIE:

Basisgrondstof	: MSP.
Kleur	: wit, ral 9001.
Dichtheid	: 1730kg/m ³ .
Verspuitbaarheid	: 3 mm/6.3 Bar.
Huidvorming	: na ca. 8 minuten bij +20°C.
Kleefvrijtijd	: na ca. 4 uur.
Hardheid	: ca. 70 shore A.
Krimp	: geen.
Doorharding	: ca. 2-3 mm. per 24 uur.
Rek bij breuk	: 150%.
Interne sterkte (direkt)	: ca. 0.01 N/ mm ² .
Treksterkte	: ca. 2.0 N/mm ² .
Schimmelbestendig	: uitstekend.

HOUDBAARHEID:

HIGH TACK 3X is in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden houdbaar na productie.

VERBRUIK:

Bij gebruik van HIGH TACK 3X met V-tuit ca. 7,25 m1 per koker.

VERPAKKING:

Spuitkokers van 290 ml.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.